



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ



RA.RU22СЛ79\*



\* уникальный номер заявки  
об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц

660021, Россия, г. Красноярск-21,  
ул. Робеспьера, 7, а/я 750,  
тел. (391)265-06-45,  
факс (391) 265-06-41,  
e-mail: 1968@krudor.ru  
сайт: www.krudor.ru

Утверждаю  
Зам. руководителя ИЦ "КРУДОР"  
*Н.Н. Цышук* Цышук Н.Н.  
« 12 » октября 20 23 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 825**  
от « 12 » октября 20 23 г.  
Асфальтобетонная вырубка  
(наименование продукции, образцов, проб)

Заказчик испытания	Администрация Городокского сельсовета
Производитель продукции	ИП А.В. Кожемякина
Контракт, №	-
Место отбора образца (км,ПК)	с. Городок, пер. Колхозный-1, д. №5
Дата и № акта отбора образца	03.10.2023 №1
Дата испытания	12.10.2023г.
НД по отбору проб	ГОСТ 12801-98
НД на методы испытаний	ГОСТ 12801-98 "Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний"
Условия проведения испытаний	t воздуха 22°C, влажность 57 %
Средства измерения, используемые при испытании	Термометр RST, весы электронные Ohaus, вакуумная установка ВУ-976А, линейка инв.№35.
Проектные данные смеси	мелкозернистая, тип Б марка П
Толщина слоя, см	проект - верхний слой покрытия факт - 5,3

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Наименование показателя	Ед.изм.	Фактические показатели	Нормативные требования		Соответствие
			диапазон	документ	
1	2	3	4	5	6
Покрытие (вырубка)					
Средняя плотность	г/см <sup>3</sup>	2,44	2,44	рецепт	не нормируется
Водонасыщение	%	0,7	не более 4,5	ГОСТ 9128-2013	соответствует

- Запрещается воспроизведение протокола не в полном объеме без согласования с испытательным центром
- Настоящий протокол относится только к образцам, подвергнутым испытанию
- Полученные результаты относятся к предоставленному Производителем продукции образцу

Зам. руководителя ИЦ "КРУДОР"

*Н.Н. Цышук*  
(подпись)

Н.Н. Цышук  
(Ф.И.О.)